

VERBALE DI PRELIEVO DI CAMPIONI DI CALCESTRUZZO

VERBALE n. _____ del _____ (in duplice copia)

Costruzione di:			
Località:			
Comune di:		Provincia:	

Ditta proprietaria:	
Impresa:	
Direttore dei Lavori:	
Il collaudatore statico	

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ (____ - ____ - ____)
 alle ore _____ presso il cantiere in oggetto, alla presenza di:

per la Direzione dei Lavori	
per l'Impresa	

si è proceduto, mediante cubettiere di materiale rigido di polistirolo , delle dimensioni interne di 150x150x150 mm, ad eseguire i seguenti prelievi

Prelievo		Contrassegno (riportato sul provino)	Posizione del prelievo nelle strutture	Estremi del DDT del calcestruzzo fornito
n.1	provino 1			
	provino 2			
n.2	provino 1			
	provino 2			
n.3	provino 1			
	provino 2			
n.4	provino 1			
	provino 2			
n.5	provino 1			
	provino 2			

I suddetti provini staranno nelle cubettiere, prima di essere sformati, per almeno 16 h e non oltre 3 giorni alla temperatura di $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$. Della loro stagionatura, conformemente al D.M. del 17/01/2018 ed alla norma UNI EN 12390-3:2019, se ne farà carico **l'Impresa** **il laboratorio prove**

Per la Direzione dei Lavori	Per l'Impresa	